



Technische Specificaties

Omschrijving:

Samenstelling
Breedte
Gewicht
Kleurechtheid tot licht
Weersbestendigheid
Kleurechtheid tot wrijving
Kleurechtheid tot Chloorwater
Kleurechtheid tot zeewater
Waterafstotendheid
Waterdicht
Brandvertragendheid
Anti Schimmel
Pilling weerstand
Schuifvastheid v.d. naad
Scheursterkte

Resultaat:

100% Olefin
150 cm.
238 gr/m2
7/8
1.500 Uur
5
4/5
4/5
8
< 14 mm.
Pass
Pass
5
2mm.
warp 110
weft 62N
warp 1800
weft 1100

Testnorm:

EN ISO 105-B04 - max 8
ASTM G53-96 - American Standard
EN ISO 105-x12 - max 5
EN ISO 105 E03 - max 5
EN ISO 105 E02 - max 5
AATCC 111 - max 10
ISO 811
BS EN 1021-1, 2006 Part 1, Cigarette
SAN BIO - 12/94
ISO 12945-2 - max 5
Pass ISO 13936-2
N EN ISO 13937 - 3

N/5 cm. EN ISO 13934 -1
N/5 cm.



Textielstad

sinds 1930